LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca use produtos ácidos ou alcalinos para limpar o espelho (como o amoníaco, presente em muitos dos produtos de limpeza).

Não utilize produtos abrasivos na superfície do espelho (como lixas, esponjas abrasivas, sapólio, palha de aço etc.).

Antes de começar a limpeza de um espelho, remova toda a poeira depositada em sua superfície com um espanador ou um pano limpo e macio.

Para a limpeza, utilize um pano limpo e macio, embebido em água morna.

Também pode ser usado um pano limpo e macio embebido em álcool. Nesse caso, sempre aplique o produto no pano e o pano no espelho. Nunca borrife líquidos diretamente no espelho.

Para finalizar a limpeza, utilize um pano limpo, seco e macio para retirar possíveis manchas de secagem. Seque também as bordas no final.

Em caso de espelhos instalados em banheiros, tenha cuidado ao lavar paredes. Nunca jogue água ou produtos de limpeza que possam escorrer para trás do espelho. Caso haja espelhos com bordas justapostas (encostadas uma com a outra), certifique-se de que nenhum resíduo do produto de limpeza fique acumulado entre as juntas. Para a secagem, utilize jato de ar frio proveniente de ventilador ou secador de cabelos.

Em ambientes com muita umidade, utilize a exaustão forçada. Um ambiente ventilado inibe a condensação de umidade que é corrosiva e prejudicial à conservação dos espelhos.

SEGUINDO ESSAS RECOMENDAÇÕES E PROCEDIMENTOS, VOCÊ PODERÁ DESFRUTAR DE TODA A QUALIDADE DO SEU ESPELHO GUARDIAN®.

GUARDIAN® GLASS
See what's possible™

0800 709 2200
GUARDIANGLASS.COM

GuardianBrasil
GuardianGlassBrasil
GuardianBrasil




ESPELHO GUARDIAN®
EVOLUTION

GUIA PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

GUARDIAN® GLASS
See what's possible™

INSTALAÇÃO

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES



- Quando for instalado mais de um espelho em uma mesma superfície, mantenha uma folga de no mínimo 1mm entre as bordas desses espelhos.



- A base onde for instalado o espelho deve estar limpa, seca e completamente livre de umidade. Não utilizar como base materiais que absorvam umidade.



- Entre o espelho e a base sempre deve haver uma folga de no mínimo 3 mm para permitir a circulação de ar.



- Não é recomendado o uso de iluminação do tipo spot direcionada diretamente para o espelho, pois gera muito calor e pode deteriorar a camada de prata ou até mesmo trincar o espelho.



- Não aceite espelhos Guardian que contenham riscos na face da tinta. No futuro, este risco poderá se transformar num defeito na face espelhada.



- Não deve ser instalado em superfícies de concreto ou reboco frescas. Recomenda-se no mínimo duas semanas de cura da superfície.

INSTALAÇÃO MECÂNICA

APARAFUSAMENTO





- Utilize arruelas ou espaçadores plásticos em ambos os lados do espelho para evitar o esforço excessivo no local e assegurar o espaçamento mínimo de 3 mm entre o espelho e a base, favorecendo a circulação de ar.
- O aperto final deve ser feito apenas no término da instalação e sempre pelas diagonais das peças, reduzindo o risco de quebra e de deformações na imagem.
- Evite o contato direto entre os parafusos de fixação e a superfície do espelho, minimizando o risco de quebra e oxidação na área de contato. Uma solução para isso é usar espaçadores.

BOTÃO FRANCÊS, PRESILHAS OU GARRAS





- Evitar que peças metálicas tenham contato direto com o espelho. Utilize apoio de plástico ou borracha.
- Atenção especial deve ser dada à instalação de espelhos com bisotê, pois esse processo diminui a espessura da borda, fragilizando-a.

MOLDURAS

- Procure utilizar molduras e elementos de fixação que não absorvam umidade.
- Em caso de molduras metálicas, use espaçadores macios para evitar o contato direto do espelho com a moldura.
- Os espelhos devem estar encaixados pelo menos 5 mm dentro da moldura, em todas as suas arestas.
- Evite usar elementos de fixação (pregos e presilhas) que possam causar danos ou riscos à superfície ou arestas do espelho.
- Para instalação em ambientes úmidos, as partes horizontais da moldura devem ser vazadas, de forma a evitar o acúmulo de umidade.

INSTALAÇÃO QUÍMICA

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Este é o procedimento de instalação mais crítico, pois facilita a transferência de umidade da base para o espelho e consequentemente possibilita o aparecimento de manchas de oxidação. Por isso, alguns pontos devem ser observados:
- Todos os adesivos devem ser aplicados em filetes na vertical (nunca na horizontal) permitindo o fluxo de ar e evitando o acúmulo de umidade no verso do espelho. Consultar o fabricante do adesivo para verificar a quantidade, a largura, a distância dos filetes e a necessidade de calços e espaçadores.



- Não são recomendadas instalações químicas no teto.
- É fundamental a limpeza da base antes de qualquer instalação química, pois impurezas podem prejudicar uma perfeita fixação. Para essa limpeza, utilize somente água ou álcool isopropílico. Certifique-se de que a superfície esteja livre de poeira e oleosidade para não prejudicar a fixação.

INSTALAÇÕES QUÍMICAS NÃO RECOMENDADAS

- Qualquer cola que contenha solventes orgânicos ou componentes ácidos (cola de sapateiro, cola de carpete, cola de fórmica etc.).
- Fitas dupla-face que contenham solventes orgânicos.
- Adesivos não elastoméricos, como cola branca e cola epóxi.
- Silicone de cura acética (com odor de vinagre).

INSTALAÇÕES QUÍMICAS RECOMENDADAS

- Silicone de cura neutra, base alcoxi.
- Adesivo elastomérico, base água.
- Fita dupla-face isenta de solventes.
- Mista: fita dupla-face isenta de solventes e silicone de cura neutra ou fita dupla-face e adesivo elastomérico base água.